

AKEPOX 3000

Cola epoxi transparente

Rápida secagem, boa adesão para pedras, letras, ferro, aço, alumínio, madeira, cerâmica, PVC rígido e tacos.

Rápida secagem, cola livre de solventes para pedras naturais e compostas, betão, metal (aço, ferro, alumínio, cobre), madeira, cerâmica e vários materiais sintéticos (PVC rígido, poliéster).

Muito boa para trabalhos de assentamento, colagem de letras, tacos e âncoras.

Instruções de uso:

Sem bico de mistura:

Só aparelho de dosagem

Com bico de mistura:

Aparelho de dosagem e mistura ao mesmo tempo

- 1 – Faces levemente rugosas devem de ser bem limpas antes da colagem.
- 2 – Retirar a protecção do cartucho e aplicá-lo na pistola; apertar o gatilho até a cola começar a sair, então enroscar o bico de mistura.
- 3 – Os dois componentes devem ser bem misturados quando se trabalha sem bicos de mistura.
- 4 – A mistura da cola pode ser trabalhada durante aproximadamente 3 – 4 minutos (20°C). Depois de 30 – 60 minutos (20°C) a colagem pode ser pressionada; depois de 24 horas (20°C) a colagem atinge o seu máximo de estabilidade.
- 5 – O processo de endurecimento é acelerado com o aquecimento e retardado com o frio.
- 6 – Se armazenado em zona fresca pode durar aproximadamente 1 ano.

Atenção: Amarelecimento do endurecedor se exposto à luz.

Não pode ser aplicado a temperaturas inferiores a 10°C.

Não adaptada a condições permanentemente húmidas e sob alta pressão.

Use só bicos de mistura AKEMI.